

ИЗДЕЛИЯ ШВЕЙНЫЕ БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОРТНОСТИ

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2000

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством легкой промышленности СССР
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30.03.88 № 929

3. ВЗАМЕН ГОСТ 12566—81

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 15.007—88	4
ГОСТ 4103—82	5
ГОСТ 23193—78	6

5. Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР от 23.12.91 № 2041
6. ИЗДАНИЕ (январь 2006 г.) с Изменением № 1, утвержденным в декабре 1991 г. (ИУС 4—92)

Редактор *М.И. Максимова*
 Технический редактор *О.И. Власова*
 Корректор *М.В. Бучная*
 Компьютерная верстка *Л.А. Круговой*

Подписано в печать 13.02.2006. Формат 60×84¹/₈. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс. Печать офсетная.
 Усл. печ. л. 1,86. Уч.-изд. л. 1,40. Тираж 41 экз. Зак. 40. С 2449.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

**ИЗДЕЛИЯ ШВЕЙНЫЕ
БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ****Определение сортности****ГОСТ
12566—88**Sewing goods for domestic use.
Determination of gradeМКС 61.020
ОКП 85 0000Дата введения **01.01.90**

1. Настоящий стандарт распространяется на швейные изделия бытового назначения, изготовленные из всех видов материалов, и устанавливает определение их сортности.

2. На изделия устанавливают два сорта: 1 и 2-й.

3. Сорт изделия определяют в зависимости от соответствия по внешнему виду образцу-этalonу и требованиям, установленным технической документацией.

При определении сорта учитываются:

посадка изделия;

соответствие основных линейных измерений;

качество изготовления;

качество применяемых материалов.

Сорт комплектных изделий определяют отдельно и устанавливают по изделию низшего сорта. Например, в костюме пиджак — 1-го сорта, брюки — 2-го сорта, весь комплект относят ко 2-му сорту.

4. Образец-эталон должен быть утвержден в соответствии с требованиями ГОСТ 15.007.

Изделия, не соответствующие по внешнему виду образцу-этalonу, считают не соответствующими требованиям стандарта.

5. Методы контроля качества готовых изделий — по ГОСТ 4103.

6. В готовых изделиях допускаемые отклонения от номинальных размеров изделий должны соответствовать требованиям ГОСТ 23193.

7. Изделия, укороченные по основным местам измерений более чем на половину межростовой разницы, относят к меньшему росту.

Изделия самого малого роста, укороченные в пределах межростовой разницы, относят ко 2-му сорту.

Изделия, обуженные по основным местам измерений более чем на половину межразмерной разницы (кроме изделий самого малого размера), относят к меньшему размеру.

Изделия самого малого размера, обуженные в пределах межразмерной разницы, относят ко 2-му сорту; изделия прилегающего силуэта — к нестандартным.

8. Определение сорта верхней одежды, головных уборов, бельевых и корсетных изделий производится с учетом допускаемых отклонений по контролируемым признакам, приведенных в табл. 1, 2.

9. В каждом изделии 1-го сорта допускаются отклонения, указанные в табл. 1 или 2, и дополнительно по двум наименованиям допускается превышение размеров отклонений на величину разницы между значениями для 1 и 2-го сорта, но не равное значению 2-го сорта.

Таблица 1

см

Наименование допускаемых отклонений по контролируемым признакам готовых изделий	Размер отклонения для									
	изделий пальтово-костюмного ассортимента		изделий платьев-блузочного ассортимента		верхних сорочек		корсетных изделий		бельевых изделий*	
	1-го сорта	2-го сорта	1-го сорта	2-го сорта	1-го сорта	2-го сорта	1-го сорта	2-го сорта	1-го сорта	2-го сорта
1. Искривленный край: борта на длине 15 см, отлета воротника на длине 10 см, низа и краев изделия на длине до 30 см	0,3	0,5	0,2	0,4	0,2	0,4	—	—	0,2	0,4
Искривление: шва втачивания воротника на длине 10 см	0,5	1,0	0,3	0,6	0,4	0,6	0,3	0,5	0,4	0,6
отделочного канта, рулика	0,3	0,5	0,2	0,4	0,2	0,4	—	—	0,2	0,4
отделочной бейки	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2
2. Несимметричность: уступов лацканов, концов воротника	0,2	0,3	0,2	0,3	0,2	0,3	0,2	0,3	0,2	0,3
петель от края детали, между собой, от установленного моделью направления	0,3	0,5	0,2	0,4	0,2	0,4	—	—	0,2	0,4
карманов, клапанов, шлевок	0,3	0,5	0,2	0,4	0,2	0,4	0,3	0,5	0,2	0,4
вытачек, швов, складок и рельефов правой и левой сторон изделия	0,5	0,8	0,5	0,8	0,5	0,8	—	—	0,5	0,8
3. Укорочение: одного борта по сравнению с другим	0,4	0,8	0,4	0,8	0,4	0,8	0,5	0,8	0,4	0,8
верхней стороны банта брюк	0,7	1,0	0,3	0,5	0,3	0,5	—	—	0,3	0,5
	Не допускается	0,3	Не допускается	0,3	—	—	—	—	Не допускается	0,3
4. Несовпадение ярко выраженного рисунка материала (полосок, клеток):										
полочек с рисунком на верхних планках, листочках и клапанах передних карманов по шву притачивания, передних накладных карманах по переднему и верхнему краям	0,2	0,4	0,2	0,3	0,2	0,3	—	—	0,2	0,3
полочек с рисунком на клапанах, листочках боковых карманов по переднему краю в изделиях с отрезными боковыми частями или вытачками на полноту	0,3	0,5	0,2	0,4	0,2	0,4	—	—	0,2	0,4
по среднему шву полочки и спинки в изделиях:										
прямого силуэта	0,2	0,5	0,2	0,4	0,2	0,4	—	—	0,2	0,4
полуприлегающего силуэта	0,3	0,6	0,3	0,6	0,3	0,6	—	—	0,3	0,6
по среднему, переднему и заднему швам юбки	0,4	0,8	0,4	0,8	—	—	—	—	0,4	0,8
по шву притачивания надставок в юбках клеш	0,3	0,5	0,3	0,5	—	—	—	—	0,3	0,5
по боковому шву брюк от линии колена до низа в брюках прямого покроя	0,3	0,5	0,3	0,5	—	—	—	—	0,3	0,5

см

Наименование допускаемых отклонений по контролируемым признакам готовых изделий	Размер отклонения для									
	изделий пальтово-костюмного ассортимента		изделий платьево-блузочного ассортимента		верхних сорочек		корсетных изделий		бельевых изделий*	
	1-го сорта	2-го сорта	1-го сорта	2-го сорта	1-го сорта	2-го сорта	1-го сорта	2-го сорта	1-го сорта	2-го сорта
5. Несимметричность направления полосок или клеток по краям лацканов и несовпадение направления поперечных полосок или клеток по краям бортов, с расстоянием между полосками (клетками): от 0,5 до 1,5 см св. 1,5 см	0,4 0,5	0,6 0,7	0,3 0,4	0,5 0,6	0,3 0,4	0,5 0,6	— —	— —	0,3 0,4	0,5 0,6

* Кроме постельного белья.

В каждом изделии 2-го сорта допускаются отклонения, указанные в табл. 1 или 2, и дополнительно по трем наименованиям допускается превышение размеров отклонений на величину разницы между значениями для 1 и 2-го сорта.

10. Отклонения, не предусмотренные табл. 1 и 2, приравнивают к аналогичным или не учитывают, если они не ухудшают внешнего вида изделия, посадки на фигуру.

Таблица 2

см

Наименование допускаемых отклонений по контролируемым признакам готовых изделий	Размер отклонения для головных уборов	
	1-го сорта	2-го сорта
1. Несовпадение заднего шва со швом околыша	0,1	0,3
2. Смещение козырька или мысика от центра	0,3	0,5
3. Разные стенки по высоте	0,2	0,4

Таблица 3

Сорт изделия	Количество местных пороков внешнего вида основного материала в одном изделии или части комплекта					
	Пальтово-костюмный ассортимент		Платьево-блузочный ассортимент и верхние сорочки		Изделия бельевые и для новорожденных	Головные уборы
	ростов 74—152 см	выше роста 152 см	ростов 74—152 см	выше роста 152 см		
1	2	4	2	4	2	1
2	4	6	3	6	3	2

11. Производственные дефекты, не допустимые в готовых изделиях, приведены в приложении 1.

12. Сорт изделия в зависимости от количества местных и наличия распространенных пороков внешнего вида основного материала, допускаемых на открытых частях изделий или части комплекта, определяют в соответствии с табл. 3 и приложением 2.

13. На закрытых частях деталей и закрытых деталях изделий пороки внешнего вида материала, не нарушающие его целостность, не учитывают.

Перечень частей деталей и деталей изделия, относящихся к закрытым, приведен в приложении 3.

14. Распространенные пороки внешнего вида основного материала в изделиях 1-го сорта не допускаются (за исключением пороков, допускаемых в материалах 1-го сорта).

В изделиях 2-го сорта распространенные пороки допускаются.

Распространенные пороки основного материала допускаются в изделиях в соответствии с утвержденными образцами-эталоном пороков.

15. В подкладке изделий не допускаются пороки материала, нарушающие его целостность, полосы от недосек, заметно выраженные пятна.

16. При разногласиях в определении сорта изделий из-за наличия пороков внешнего вида материала должны быть использованы образцы-эталон пороков, дефектов внешнего вида и посадки — образцы-эталон изделий.

НЕДОПУСТИМЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ДЕФЕКТЫ

К значительным производственным дефектам, недопустимым в изделиях 1 и 2-го сорта, относятся:

- расхождение полочек, шлиц или излишний заход одной полочки или одной стороны шлицы на другую;
- излишнее натяжение (слабина) лацканов, подбортов, верхнего воротника, открытых частей манжет, планок, горловины;
- перекосы, заломы;
- отклонение рукавов вперед или назад, неправильное распределение посадки рукавов, искривление швов втачивания рукавов;
- неправильное соединение подкладки или прокладки с верхом изделия, вызывающее деформацию деталей или всего изделия;
- резкое несоответствие цвета ниток цвету материала в наружных строчках, несовпадение направления ворса и рисунка на открытых деталях изделий из материалов с заметно выраженным направленным ворсом и направленным рисунком, кант на лицевую сторону из нижней детали, не предусмотренные технической документацией на модель изделия и образцом-эталоном;
- разрыв картона, слабина на налобнике из искусственной и натуральной кожи, складки на налобнике;
- опал;
- пробивка резиновой и латексной нити более трех мест в эластичной ленте или тесьме;
- резко выраженная неравномерность настила ваты, складки или сборки на одной из сторон одеяла глубиной более 1 см в стеганых одеялах;
- укорочение верхней стороны шлицы по отношению к нижней;
- обрывы нитей в отделочных строчках;
- отсутствие в изделии прокладок, предусмотренных технической документацией на модель и образцом-эталоном;
- деформация материала по линии швов, не соответствующая образцу-эталоны и ухудшающая внешний вид изделия;
- наличие лас, пролегание внутренних швов деталей;
- несоответствие размеров подкладки верху изделия, ухудшающее внешний вид изделия;
- пропуск стежков при подшивании низа изделия, вызывающий его деформацию.

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ПОРОКОВ В

Ассортимент применяемых материалов	Наименование пороков внешнего вида материала	Ассортимент				
		Пальтово-костюмный		Платьево-блузочный, верхние сорочки		Сорт
		1	2	1	2	
Ткани чистошерстяные и полушерстяные; хлопчатобумажные, смешанные и из пряжи химических волокон; шелковые и полушелковые; льняные и полудельные (смешанные)	Утолщенные нити, двойник, расческа до полной длины или ширины детали:					
	до трехкратной толщины (чистошерстяные и полушерстяные ткани)	1	3	1	3	
	от трехкратной до пятикратной толщины (хлопчатобумажные ткани, смешанные и из пряжи химических волокон, льняные и полудельные ткани)	1	4	1	4	
	свыше двукратной до пятикратной толщины (шелковые и полудельные ткани)	1	3	1	2	
	Близна в 1—2 нити, поднырки, пролеты, неподработка нитей основы в 1—2 нити;	Не допускаются	2	Не допускаются	3	
	отсутствие просновки до полной длины или ширины детали					
	Масляные, загрязненные нити основы и утка					Н е д о
	Отличающиеся нити основы и утка, в том числе цветные одиночные нити	Не допускаются	2	Не допускаются	2	
	Местные утолщения нитей основы и утка до восьмикратной толщины включительно:					
	чистошерстяные и полушерстяные ткани	2	3	2	3	
хлопчатобумажные ткани и из пряжи химических волокон, льняные ткани и полудельные	1	4	2	4		
шелковые и полудельные ткани	1	3	1	3		
Заметная штокка, протиры, прощипки, дыры, пробойны, просечки, подплетины, отрыв основы					Н е д о	
Забойны, затяжки, недосеки, заломы, полосы от сбитого ткацкого рисунка, полосы по утку от различной линейной плотности и цвету утка:						
чистошерстяные и полушерстяные ткани	Не допускаются	1	Не допускаются	1		

ИЗДЕЛИЯХ 1 И 2-ГО СОРТОВ

Т а б л и ц а 4

изделий										
Изделия бельевые и для новорожденных		Корсетные изделия		Головные уборы		Белье постельное		Одежда, покрывала		
изделий										
1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	
—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	
Допускаются		Допускаются		1	2	Допускаются				
1	2	Допускаются		1	2	3	8	3	8	
Не допускаются	1	Не допускаются	2	Не допускаются	1	Не допускаются	3	Не допускаются	2	
пускаются										
Не допускаются	2	Не допускаются	1	Не допускаются	1	1	3	Не допускаются	2	
—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	
Допускаются		Допускаются		1	2	Допускаются				
1	3	Допускаются		1	2	—	—	5	10	
пускаются										
—	—	—	—	Не допускаются	1	—	—	—	—	

Ассортимент применяемых материалов	Наименование пороков внешнего вида материала	Ассортимент			
		Пальтово-костюмный		Платьево-блузочный, верхние сорочки	
		Сорт			
		1	2	1	2
Ткани чистошерстяные и полушерстяные; хлопчатобумажные, смешанные и из пряжи химических волокон; шелковые и полушелковые; льняные и полульняные (смешанные)	хлопчатобумажные ткани, смешанные и из пряжи химических волокон, льняные и полульняные ткани	Не допускаются	3	Не допускаются	3
	шелковые и полушелковые ткани	1	2	Не допускаются	2
	Пятно площадью не более 2 см ²			Не допус	
	Затек от краски, штрихи, растечка краски, затаск, штриф, щелчок, засечки			Не до	
	Непропечатанные места, належки, стык шаблона			Не допус	
	Ворсовые и стригальные плешины, места с отсутствием ворса, начеса			Не допус	
	Ворсовые и стригальные дорожки			Не до	
	Перекося, % от ширины детали материалов с ярко выраженным поперечным рисунком в полоску или клетку	3	5	3	5
	Утолщенные нити от двукратной до трехкратной толщины, вработка связанных концов, утонения от неровноты пряжи и нитей малозаметные	1	3	1	4
	Утонение от обрыва одной нити, пятна, дыры, масляные и загрязненные нити	Не допускается		Не допускается	Не до
Полотно трикотажное	Обрыв нити по петельному ряду до полной длины или ширины детали	Не допускается	1	Не допускается	1
	Утонения от обрыва отдельных элементарных волокон	Не допускаются	2	Не допускаются	3
	Поднятые петли с закреплением, малозаметные: одиночные	2	4	2	4
	групповые				Не до
	Провязывание цветной нити	Не допускается	2	Не допускается	2
	Сбросы петель по петельному столбику	Не допускается			Не до
	Штопка под рисунок переплетения полотна площадью не более 1 см ²	Не допускается	1	Не допускается	1

Продолжение табл. 4

изделий

Изделия бельевые и для новорожденных		Корсетные изделия		Головные уборы		Белье постельное		Одеяла, покрывала	
изделий									
1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
2	До-пуска-ются	Не до-пуска-ются	2	Не до-пуска-ются	1	2	5	2	5
1	3	Не до-пуска-ются	2	Не до-пуска-ются	1	1	3	1	3
кается	1	Не допускается				1	2	Не до-пуска-ется	1
пускаются									
каются	До-пуска-ются	Не до-пуска-ются	До-пуска-ются	Не до-пуска-ются	2	Допуска-ются		Не до-пуска-ются	До-пуска-ются
каются	—	—	Не допускаются			—	—	—	—
пускаются									
3	5	3	5	3	5	3	5	3	5
2	Допус-каются	2	Допус-каются	1	2	—	—	—	—
пускаются									
Не допус-кается	1	Не допус-кается	1	Не допуска-ется		—	—	—	—
Не допус-каются	1	Не допус-каются	1	Не допус-каются	1	—	—	—	—
1	2	Не допус-каются	1	1	2	—	—	—	—
пускаются									
Не допус-кается	1	Не допус-кается	1	Не допус-кается	1	—	—	—	—
пускаются									
Не допускается						—	—	—	—

Ассортимент применяемых материалов	Наименование пороков внешнего вида материала	Ассортимент			
		Пальтово-костюмный		Платьево-блузочный, верхние сорочки	
		Сорт			
		1	2	1	2
Полотно трикотажное	Затяжки элементарного волокна в виде черточек, взброс: до 0,3 см до 1,0 см	3	6	3	6
		Не допускаются	2	Не допускаются	2
		3	6	3	6
		—	—	—	—
Мех искусственный	Петли увеличенного размера Заметные полосы от останова при перекосе более допустимой величины, накладки-надевки Перекося петельных рядов или рисунка, % от ширины детали Сброс одной петли, взброс: пестровязаное, набивное полотно	—	—	—	—
		3	5	3	5
		Не допускается	6	Не допускается	6
		То же	3	То же	3
Кожа натуральная, велюр	одноцветное полотно Ворсовые и стригальные плешины и дорожки, дыры, штопка с нарушением ворсового покрова, непроклейка грунта пленкообразующими препаратами, пятна на ворсовой стороне меха, обрыв одной чесальной ленты и одной нити грунта; наличие пленкообразующего препарата на ворсе, ввязывание концов ворса в грунт, отсутствие или нарушение рисунчатого эффекта, запекание ворса; масляные, загрязненные и цветные нити ворсовой основы Залома, полосы по утку, замины ворса (полосы, муаровые пятна) Перекося рисунка жаккардового меха (клетка, горизонтальные полосы), % от ширины детали Прорези, выхваты, кожеедины, молеедины, налеты жирового или минерального происхождения, не-продуб, подсед, садка общая, болячки, жесткость, ломкость, отдушистость, тошесть, провал аппретуры, неровное строгание кожи, бронзистость, неотделанная или загрязненная бахтарма, осыпание покрытия, неровный ворс, маркость кожи, отверстия от оспин	Не допускаются	—	—	—
		Не допускаются	2	—	—
		3	5	—	—
		Не допускаются	—	—	—
	Намины, замины, хорошо заросшие свищи, оспины, окрашенные царапины, не задевающие дерму не более 5 см Пятно площадью не более 1 см ²	Не допускаются	1	—	—
		Не допускается	2	—	—

Продолжение табл. 4

изделий

Изделия бельевые и для новорожденных	Корсетные изделия	Головные уборы	Белье постельное	Одежда, покрывала						
изделий										
1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	
Не допускаются То же					—	—	—	—	—	—
1	2	1	2	Не допускаются		—	—	—	—	—
—	—	Не допускаются		—	—	—	—	—	—	—
3	5	3	5	3	5	—	—	—	—	—
Не допус- кается То же	2	Не допус- кается То же	2	Не допус- кается То же	2	—	—	—	—	—
	1		1		1	—	—	—	—	—
—	—	—	—	Не допускаются		—	—	—	—	—
—	—	—	—	Не допус- каются		1	—	—	—	—
—	—	—	—	3	5	—	—	—	—	—
—	—	—	—	Не допускаются		—	—	—	—	—
—	—	—	—	Не допус- каются		1	—	—	—	—
—	—	—	—	Не допус- кается		—	—	—	—	—

Ассортимент применяемых материалов	Наименование пороков внешнего вида материала	Ассортимент			
		Пальтово-костюмный		Платьево-блузочный, верхние сорочки	
		Сорт			
		1	2	1	2
Материал дублированный	Продольные и поперечные складки в дублированных материалах длиной не более 30 мм, заметно выраженные	Не допускаются	1	—	—
	Посторонние включения между дублированными материалами, заметно выраженные, площадью не более 1 см ²	Не допускаются	2	—	—
	Несклейка материалов площадью не более 2 см ²	Не допускается	3	—	—
	Сквозные отверстия поролона диаметром от 2 до 5 мм	Не допускаются	3	—	—
	Точечное проникновение клея через ячейки кружевного полотна	—	—	—	—
Полотно кружевное, кружева	Складки лицевого материала, продольные складки изнаночного материала, пятна от оплавления пенополиуретана на материале дублирования, пузыри, пробитие клея на лицевую сторону материала	Не допускаются	—	—	—
	Неприработка узорной, обводной нити; сброс петли (пропуск стежков); полосы загрязненные, графитные	—	—	—	Не до
	Восстановление рисунка в 1—2 нити	—	—	Не допускается	Допускается
	Поперечные уплотнения нитей или разреженные полосы	—	—	—	Д о п у с
	Перекус рисунка, % от ширины детали	—	—	2	4
Материалы прорезиненные	Пятна, стуски клея на лицевой стороне, непрорезиненная ткань, смещение ткани, полосы клея, продольные складки, пробитость резинового покрытия	Не допускаются	—	—	—
	Пятна, стуски клея на изнаночной стороне	Допускаются	—	—	—
Стеганое полотно	Дыры; стык утеплителя (при просвечивающемся материале верха); стыки ткани верха или подкладки; складки утеплителя, верха и подкладки; нарушение рисунка стежки	—	—	Не допускаются	—
	Пятно площадью не более 1 см ²	Не допускается	2	—	—
Кожа искусственная	Сдиры, посторонние включения, царапины	Не допускаются	—	—	—
	Замины, заломы, утолщения и вмятины площадью не более 1 см ²	Не допускаются	1	—	—
	Киперность, трещины полимерного покрытия, поруб, отслаивание отделочного покрытия	Не допускаются	—	—	—
		Не допускаются	—	—	—

Продолжение табл. 4

изделий											
Изделия бельевые и для новорожденных		Корсетные изделия		Головные уборы		Белье постельное		Одежда, покрывала			
изделий											
1		2		1		2		1		2	
—	—	Не допускаются	1	Не допускаются		—	—	—	—	—	—
—	—	Не допускаются	1	Не допускаются	1	—	—	—	—	—	—
—	—	Не допускается	1	Не допускается	1	—	—	—	—	—	—
—	—	Не допускаются	1	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	Допускается		—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	Не допускаются				—	—	—	—	—	—
пускаются										—	—
Не допускается	Допускается	Не допускается	Допускается	Не допускается	Допускается	Не допускается	Допускается	—	—	—	—
каются по образцу										—	—
2	4	2	4	2	4	2	4	—	—	—	—
—	—	—	—	Не допускаются		—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	Допускаются		—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	Не допускаются			
—	—	—	—	Не допускается		—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	Не допускается		—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	Не допускаются	1	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	Не допускаются		—	—	—	—	—	—

Примечания:

1. Распространенные пороки внешнего вида основного материала: разнооттеночность, мушковатость, шишковатость, засоренность, полосы по основе, неравномерность стрижки ворса, стык от шаблона, непропечатанные места, растреп, неровнота набивки по цвету, пятна оттеночные и желтизна в светлом мехе, зебрность и волнистость ворса, ввязывание концов ворса в грунт, вработка посторонних по цвету пучков волокон, утолщения или утонения от неровноты прижи и нитей в трикотажных полотнах, смещение петельных рядов, разноцветность кожи и покрывной пленки и др. в изделиях 1-го сорта не допускаются (за исключением пороков, допускаемых в материалах 1-го сорта), в изделиях 2-го сорта допускаются в соответствии с утвержденными образцами-эталоном пороков на материалы.

2. Пороки внешнего вида материала, не предусмотренные таблицей, приравнивают к аналогичным.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. (Измененная редакция, Изм. № 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Обязательное

**ПЕРЕЧЕНЬ ЧАСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ И ДЕТАЛЕЙ ИЗДЕЛИЯ,
ОТНОСЯЩИХСЯ К ЗАКРЫТЫМ**

Части полочек, закрытые лацканами (в изделии, не застегивающемся до верха);
подборта;
части деталей изделия, закрытые накладными деталями и отделками;
верх нижней части рукава на расстоянии 1/3 длины рукава от линии проймы;
подгиб изделия, рукавов и шлиц;
нижний воротник;
обтачки;
подзоры карманов;
гульфик и откосок брюк;
подкладка деталей изделия;
прокладки;
налобник и полуналобник;
нижняя кокетка;
нижняя манжета;
нижняя стойка воротника;
детали потайной застежки из основного материала и подкладки;
нижний пояс (в незавязывающемся поясе);
внутренние участки складок (при условии, что складки не расходятся);
изнаночная сторона корсетных изделий из непросвечивающихся материалов;
нижняя часть верхних сорочек, предназначенных для носки с заправкой в брюки на расстоянии 15 см — в сорочках ростов 74 — 116 см, 25 см — в сорочках ростов 122 — 152 см, 30 см — в сорочках выше роста 152 см;
нижние части блузок, предназначенных для носки с заправкой в юбку, на расстоянии от низа 15 см — в блузках ростов 122 — 152 см и 20 см — в блузках выше роста 152 см.